

BAUTGER УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ КЛЕЙ

ТУ 2385-001-22741872-201
ТНВЭД 3506100000



ОПИС ПРОДУКТУ

Bautger - контактний універсальний клей для фіксації матеріалів з пористою структурою (поролон, мінеральна вата, повсть), декоративних обробних матеріалів, а також важких звукоізоляційних мембран. Клей має хорошу адгезію практично до всіх твердих поверхонь-дереву, фанері, картону, ДСП, ОСП і так далі. Спеціально розроблена формула клею дозволяє використовувати різні способи нанесення як за допомогою пневматичного пістолета-розпилювача, так і валиком або пензлем.

СКЛАД

- органічні розчинники;
- SBS-полімер;
- смоли;
- модифікуючі добавки.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Упаковка	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Об'єм, м ³	Вага, кг	Об'єм, л
Клей Bautger 8 кг	каністра	220	175	300	0,012	8	10
Клей Bautger 0,8 кг	каністра	100	55	220	0,0012	0,8	1
Клей Bautger 750 мл	аерозольна упаковка	343	62	343	0,0075	1	0,75
Клей Bautger 250 мл	аерозольна упаковка	200	50	200	0,00025	0,35	0,25

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Bautger
Зовнішній вигляд	В'язка однорідна рідина червоного кольору
Динамічна в'язкість при 20 °С, мПа * с	1350 - 1750
Щільність при 20 °С, г/см ³	0,88-0,9
Сухий залишок, %	60 ± 5
Відкритий час (при односторонньому нанесенні), хвилин	4-5
Час первинного схоплювання, хв	1
Час повного затвердіння, годин	24
Теплостійкість, °С	Від -20 до +50
Термін зберігання в оригінальній упаковці	1 рік

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для приклеювання пористих матеріалів, важких звукоізоляційних мембран, матів ТермоЗвукоІзол до всіх робочих поверхонь при влаштуванні звукоізоляції стін, стель, перегородок.

BAUTGER УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ КЛЕЙ

ТУ 2385-001-22741872-201
ТНВЭД 3506100000



ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- не робить деформаційних впливів на склеювані матеріали;
- утворює еластичний клейовий шов;
- високе первинне схоплювання;
- висока міцність клейового з'єднання;
- клейовий шов після затвердіння і повного видалення розчинників не має запаху.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- поверхні, що склеюються повинні бути сухими і очищеними від пилу;
- перед склеюванням матеріали витримати при кімнатній температурі (від +18 С до +25 С) протягом доби;
- клей рівномірно нанести на одну з поверхонь (одностороннє нанесення) за допомогою пневматичного пістолета-розпилювача (діаметр сопла 1,5-2,5 мм, тиск повітря 4-6 бар) або за допомогою кисті або валика. При необхідності клей можна наносити на обидві поверхні (двостороннє нанесення);
- витримати відкритий час 3-4 хвилини, потім змикати поверхні;
- остаточне висихання настає протягом 24 годин.

Важливо! При нанесенні клею використовувати засоби захисту органів дихання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При роботі з матеріалом існує ряд заходів, які потрібно знати:

1. Забезпечте захист одягу і робочої поверхні.
2. Не нагрівати клей до температури вище 30 0С.
3. Не слід піддавати ємність з клеєм дії джерел тепла і попадання прямих сонячних променів.
4. Не слід проводити роботи з клеєм поблизу джерел іскор і вогню.

ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ

Використовуйте будь-який засіб для видалення клею на розчинниках.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців
з моменту виробництва.

СЕРТИФІКАТИ

1. Протокол випробувань матеріалів на визначення температури самозаймання рідин.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Кількість в упаковці, шт	Вага упаковки, кг	Кількість упаковок на палеті, шт	Вага палети, кг	Об'єм палети м³
Клей Bautger 8 кг	без упаковки	1	8	40	320	0,48
Клей Bautger 0,8 кг	картонний короб	18	14,4	16	230,4	0,35
Клей Bautger 750 мл	картонний короб	20	0,75	27	20,25	0,0336
Клей Bautger 250 мл	картонний короб	20	0,272	60	16,32	0,0206

Матеріал вантажиться як кратно каністрам, так і кратно палетам за допомогою навантажувача. Зберігати клей рекомендується в приміщенні, призначеному для зберігання легкозаймистих рідин, при температурі від -10 до +25 С в герметично закритій тарі.