

СТОПЗВУК М

ТУ 5761-001-21056832-2014

ТНВЭД 5603941009

ОПИС ПРОДУКТУ

СтопЗвук М - це універсальний бітумно-полімерний рулонний матеріал зі спеціальним звукоізолюючим шаром з щільного поліефірного волокна. Така комбінація дозволяє комплексно вирішити задачу по звукоізоляції і гідроізоляції приміщення. Застосовується в конструкціях "плаваючих підлог" для захисту від ударного шуму.

СКЛАД

- бітумно-полімерне зв'язуюча речовина;
- склохолст;
- поліефірне волокно підвищеної щільності.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

Модифікації	Довжина, мм*	Ширина, мм*	Товщина, мм*	Вага одного м ² , кг	Вага рулону, кг
СтопЗвук М	10 000	1 000	4,5	2,3	23

* Довжина полотна: 10м (+/- 10мм); ширина полотна: 1м (+/- 10мм); товщина полотна 4,5 мм (+/- 0,8 мм)

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	СтопЗвук М
Індекс поліпшення ізоляції ударного шуму, ΔL_{nw} , дБ	≥ 26
Розривне навантаження по довжині, Н / 50 мм	294
Поверхнева щільність, кг / м ²	2,3
Теплостійкість (не нижче), °C	85
Водонепроникність, МПа	абсолютна

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

З метою зниження рівня ударного шуму СтопЗвук М рекомендується застосовувати в якості звукоізолюючого шару в конструкціях "плаваючих" підлог під цементно-піщану стяжку. При влаштуванні гідроізоляції герметизацію стиків рекомендується робити внахлест за допомогою нагріву будівельним феном.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- одночасно виконує функції гідро- і звукоізоляції;
- швидка і проста технологія укладання;
- універсальний у використанні як під цементно-піщану стяжку, так і під «суху підлогу».

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат відповідності ГОСТ Р.
2. Сертифікат ВІБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Розмір палети, (ДхШхВ), мм	Кількість рулонів на палеті, шт	Вага палети, кг	Об'єм палети, м ³	Норма завантаження в єврофуру 82 м ³ палет, шт	Норма завантаження в єврофуру 82 м ³ рулонів, шт
СтопЗвук М	палета	1060x1050x1150	20	460	1,28	26	520

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на палетах, палети одна на іншу не розміщуються. Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 °C.