

ТЕКСАУНД 2FT (TECSOUND 2FT)

ТНВЭД 6806900000



ОПИС ПРОДУКТУ

Тексаунд 2FT (Tecsound 2FT) являє собою комбінований матеріал з шару важкої в'язкоеластичної мінеральної мембрани Tecsound між двох шарів пористого повсті. Ця продукція, на відміну від модифікації FT, має більш високий коефіцієнт звукопоглинання, а за рахунок шару мембрани Тексаунд забезпечує значну звукоізоляцію від повітряного шуму в чутних діапазонах частот і рекомендується для застосування там, де потрібно добитися максимальних показників по зниженню шуму. Застосовується в системах натяжних стель, стін і перекриттів.

СКЛАД

- природний поліморф карбонату кальцію (мінерал арагоніт);
- високонаповнені полімери;
- органічні масла;
- пористий повсть.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, м	Ширина, м	Товщина, мм	Площа рулону, м²	Поверхнева щільність, кг / м²
Tecsound 2FT 80	5,5	1,2	24	6,6	8,2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод перевірки	Мембрана Tecsound	Повсть
Щільність, кг / м³	-	2 010	60
Гнучкість°C	EN 1109	-20	
Міцність при розтягуванні, Н / 50мм	NT-67	>30	
Міцність на стиск, КПа	ISO 3386-1:1986 Adm 2010	0,06 (деформація на 10%) 6 (деформація на 25 %)	
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м °C)	UNE-EN 12667	-	0,037 Вт/(м °C)
Міцність на розрив (цвях), Н/50мм	EN 12310-1	-	-
Класифікація за межами вогнестійкості		KM1	KM4

ТЕКСАУНД 2FT (TECSOUND 2FT)

ТНВЭД 6806900000



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- розділові піноблочні або цегляні двошарові перегородки;
- обшивні каркасні і безкаркасні конструкції стін (фальш стіни), що зводяться;
- системи підвісних і натяжних стель;
- серверні, генераторні, бойлерні та ін.;
- машинні кабіни, автомобільні кузова;
- промислові та виробничі приміщення (цехи, металеві ангари);
- промислове обладнання;
- металеві двері;
- ніші і коробка для професійного акустичного обладнання.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- універсальний матеріал, що включає в себе властивості: звукоізоляція, шумопоглинання і вібродемпфування;
- висока ефективність (завдяки своїм властивостям-щільності, в'язкопружності і великій масі);
- зберігає корисну площу приміщення;
- нешкідливий для здоров'я (відсутність бітумних або EPDM складових);
- збереження еластичності до -20 °C (мембрана Тексаунд);
- високі теплоізоляційні показники.

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ1.
2. Експертний висновок центру гігієни та епідеміології.
3. Сертифікат акустичних випробувань.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Кількість рулонів в палеті, шт	Площа в палеті, м ²	Вага палети, кг	Палет в єврофурі, шт	Площа в фурі, м ²
Tecsound 2FT 80	6	39,6	324,72	40	1584

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на піддонах, піддони один на інший не розміщуються.
Продукція поставляється в рулонах з картонною серцевиною всередині.
Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 °C.