

СТРІЧКА ТЕКСАУНД (TECSOUND BAND)

ТНВЭД 6806900000

ОПИС ПРОДУКТУ

Стрічка Тексаунд (Tecsound Band) являє собою тонку еластичну самоклеючу стрічку на основі мінералів з високою масою, яка дозволяє забезпечувати ефективну звукоізоляцію різних елементів будівельних конструкцій. Лицьова сторона стрічки має самоклеючий шар для зручності фіксації з металевими каркасними конструкціями.

СКЛАД

- природний поліморф карбонату кальцію (мінерал арагоніт);
- високонаповнені полімери;
- органічні масла.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, м	Ширина, м	Товщина, мм	Площа рулону, м ²	Поверхнева щільність, кг / м ²
Tecsound Band 50	6 000	50	2,5	0,3	5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод перевірки	Tecsound Band 50
Щільність, кг / м ³	-	2 010
Міцність при розтягуванні, Н / 50 мм	NT-67	>30
Подовження, %	NT-67	>500
Гнучкість при холоді, °С	NT 1109	-20
Опір на розрив, Н / 50 мм	NT 12310-1	153-235
Коефіцієнт опору дифузії пара	UNE-EN 1931	$\mu \geq 1806$
Водопоглинання (24 години при 23 ° С)	ISO 62	0,03
Твердість по Шору А	NT 74	30 ± 10
Клас пожежної небезпеки	-	КМ1

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Гасіння вібрації від звукових хвиль в каркасно-обшивних конструкціях стін шляхом приклеювання на елементи металевих профілів, що стикаються з несучими будівельними конструкціями (стіни, стеля, підлога). Може використовуватися в якості накладок на будь-які металеві виробни-столи, промислові вентилятори, металеві стелажі, легке промислове обладнання і т.д. для гасіння вібрацій.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- висока ефективність (завдяки своїм властивостям-щільності – в'язкопружності і великій масі);
- еластичні властивості стрічки дозволяють знизити "дзвінкість" і "гулкість" матеріалів, з якими вона сполучається;
- зручність і простота монтажу на будь-яких поверхнях;
- рекомендується для застосування як в житловому, так і комерційному будівництві.

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ1.
2. Експертний висновок центру гігієни та епідеміології.
3. Сертифікат акустичних випробувань.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Кількість рулонів в брикеті, шт	Площа в брикеті, м ²	Вага брикету, кг	Об'єм брикету, м ³
Tecsound Band 50	брикет	6	1,8	8,5	0,006

Продукція поставляється в брикетах, упакованих в термоусадочну плівку. В одному брикеті міститься по 6 рулонів з картонною серцевиною всередині. Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 °С.