

ЗВУКОІЗОЛ ГІДРО

ТУ 5763-001-81846463-2010

ТНВЭД 6807100009



ОПИС ПРОДУКТУ

Звукоізол Гідро - це двохшаровий бітумно-полімерний рулонний матеріал зі спеціальним звукоізоліруючим шаром з газоспіненого пінополіетилену. Вирішує питання гідроізоляції і звукоізоляції в приміщеннях будь-якого типу. Застосовується в конструкціях "плаваючих підлог" для захисту від ударного шуму.

СКЛАД

- бітумно-полімерне зв'язуюча речовина;
- газо спінений пінополіетилен;
- захисна полімерна плівка.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

Модифікації	Довжина, мм*	Ширина, мм*	Товщина, мм*	Площа, м ²	Вага одного м ² , кг	Вага рулону, кг
Звукоізол Гідро	15 000	1 000	4,5	15	1,8	27

* Довжина полотна: 15м (+/- 10мм); ширина полотна: 1м (+/- 10мм); товщина полотна 4,5 мм (+/- 0,8 мм)

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Звукоізол Гідро
Індекс поліпшення ізоляції ударного шуму, ΔL _{nw} , дБ	27
Коефіцієнт теплопровідності (λ), Вт / м ² С	0,038
Показник теплоусвоєння, Вт / м ² °С	≤ 8,5
Водонепроникність при тиску 0,2 МПа протягом 2 год.	абсолютная
Динамічний модуль пружності при навантаженнях, МПа	≤ 0,7
Розривна сила при розтягуванні, Н	70

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Звукоізол Гідро застосовується в якості звукоізолюючої прокладки в конструкціях плаваючих " підлог для захисту від ударного шуму. При необхідності можливе застосування в звукоізоляційних системах для стін і стель. Для забезпечення вимог по гідроізоляції підлоги стики з'єднань необхідно проклеїти бітумно-полімерної клейкої стрічкою Звукоізол.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- одночасно виконує функції гідро - і звукоізоляції;
- невисока вартість в порівнянні з аналогами при збереженні показників;
- швидка і проста технологія укладання;
- застосовується під цементно-піщану стяжку від 40 мм.

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат відповідності ГОСТ Р.
2. Сертифікат ВІБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
3. Експертний висновок центру гігієни та епідеміології.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Розмір палети, (ДхШхВ), мм	Кількість рулонів на палеті, шт	Вага палети, кг	Об'єм палети, м ³	Норма завантаження в єврофуру 82 м ³ палет, шт	Норма завантаження в єврофуру 82 м ³ рулонів, шт*
Звукоізол Гідро	палета	1200x1000x1500	17-18	459 - 486	1,8	26	442 - 468

* кількість рулонів на палеті іноді може змінюватися в залежності від бажання замовника за нормами завантаження.

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на палетах, палети одна на іншу не розміщуються. Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 35 °С.

Важливо! У разі зберігання матеріалу при температурі нижче 5 °С перед укладанням обов'язково витримати матеріал в приміщенні не менше 24 годин при кімнатній температурі.